

## KARTA TECHNICZNA (TDS) ROLGUM SBE

**WAŻNE:** Zawarte tu dane zostały opracowane na podstawie własnych badań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą kartą przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Z kartą winien zapoznać się zarówno nabywca, jak i końcowy użytkownik. RYNEK - ROLEP TM nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez produkt, zwłaszcza wynikiem z jego nieodpowiedniego użytkowania.

**GUMA PEŁNA - KAUCZUK SYNTETYCZNY EPDM**  
**GĘSTOŚĆ:** 1250 kg/m<sup>3</sup>  
**TWARDOŚĆ wg normy ASTM D2240 (+/- 5):** 60 Sh A

**TEMPERATURA STOSOWANIA:** -40°C do +120°C (krótkoterminowo)  
**WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU:** min. 200% - DIN 53504  
**TRWAŁE ODKSZTAŁCENIE PRZY ŚCISKANIU [22h, 70°C]:** max 40% - DIN 53517  
**ODPORNOŚĆ**  
**KWASY rozcieńczone:**  
- nieorganiczne: bardzo dobra  
- organiczne: niska  
**UV, WARUNKI ATMOSFERYCZNE:** bardzo dobra  
**STARZENIE CIEPLNE:** bardzo dobra  
**KLASA PALNOŚCI:** brak

**ZAKRES GRUBOŚCI:** 1 mm – 50 mm, +/- 0,5 mm  
**BEZPIECZEŃSTWO: Opary, wyziewy szkodliwe:** brak

Niżej ważne informacje, złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją:

1. Wszystkie wyroby mają charakter techniczny, weryfikacji podlegają wyłącznie parametry podane w karcie technicznej wyrobu, parametry estetyczne i inne nie opisane w karcie nie są weryfikowane.
2. Tolerancja grubości dla materiałów porowatych wynosi +/- 0,5 mm.
3. Stosowanie materiałów samoprzylepnych i klejonych (laminatów):
  - powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie, nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne niż płaskie i nieruchome,
  - narażenie materiału samoprzylepnego lub klejonego laminatu wielowarstwowego na oddziaływania mechaniczne (rozciąganie, ściskanie, wyginanie itp.) może skutkować uszkodzeniem warstwy samoprzylepnej lub rozwarstwieniem łączenia w laminacie,
  - podłoża z powłoką antyadhezyjną (zapobiegającą przywieraniu) typu silikon, farby z powłoką zabezpieczającą itd. zasadniczo nie nadają się do klejenia.
4. **MAGAZYNOWANIE:** Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22°C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV.
5. **UŻYTKOWANIE:** Dane katalogowe są wynikiem badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych, więc przed podjęciem decyzji o użytkowaniu w innych warunkach, wskazane jest uprzednie przeprowadzenie testów we własnym zakresie. Ponieważ sposób zastosowania produktu jest całkowicie zależny od użytkownika, to użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwy dobór materiału, niewłaściwą aplikację, nieodpowiedni rodzaj lub zły stan podłoża, nieodpowiednie przygotowanie wstępne, niewłaściwe użytkowanie czy błędne założenia w fazie projektu.

Uwaga: w przypadku materiałów typu ROLGUM SB (guma pełna gęstość 1500 kg/m<sup>3</sup>) warstwa samoprzylepna ma charakter montażowy, tymczasowy - ROLGUM SB wchodzi z klejem w reakcję, która powoduje, że warstwa samoprzylepna z upływem czasu traci swoje właściwości. Jeżeli warstwa klejowa ma być jedynym mocowaniem dla tych elementów i nie będą one potem dociskane ani w inny sposób mocowane, zalecane jest zastosowanie innego rodzaju materiału.