

## KARTA TECHNICZNA (TDS) ROLPUR SGP

**WAŻNE:** Zawarte tu dane zostały opracowane na podstawie własnych badań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą kartą przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Z kartą winien zapoznać się zarówno nabywca, jak i końcowy użytkownik. RYNEK - ROLEP TM nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez produkt, zwłaszcza wynikiem z jego nieodpowiedniego użytkowania.

### CHARAKTERYSTYKA: PUR-ESTROWA ELASTYCZNA PIANKA SPIENIANA BEZ CHLOROFLUOROWĘGLANÓW I LOTNYCH ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH

<b>GĘSTOŚĆ:</b>	<b>27-32 kg/m<sup>3</sup></b>	<b>FIAT 50423</b>
<b>SZTYWNOŚĆ 50%:</b>	<b>75 +/-15 hPa</b>	<b>FIAT 9.55260</b>
<b>ODKSZTAŁCANIE TRWAŁE, NIE WIĘCEJ NIŻ:</b>	<b>60 %</b>	<b>FIAT 9.55260</b>
<b>WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE, NIE MNIEJ NIŻ:</b>	<b>700 hPa</b>	<b>FIAT 9.55260</b>
<b>WYDŁUŻENIE WZGL. PRZY ZERWANIU, NIE MNIEJ NIŻ:</b>	<b>100 %</b>	<b>FIAT 9.55260</b>
<b>ODPORNOŚĆ NA STARZENIE, NIE WIĘCEJ NIŻ:</b>	<b>40 %</b>	<b>FIAT 9.55260</b>
<b>WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE, NIE MNIEJ NIŻ:</b>	<b>3 N/cm</b>	<b>ASTM D 3574 F</b>
<b>ODPORNOŚĆ NA PALNOŚĆ, NIE WIĘCEJ NIŻ:</b>	<b>100 mm/min</b>	<b>FIAT 50433</b>

Niżej ważne informacje, złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją:

1. Wszystkie wyroby mają charakter techniczny, weryfikacji podlegają wyłącznie parametry podane w karcie technicznej wyrobu, parametry estetyczne i inne nie opisane w karcie nie są weryfikowane.
2. Tolerancja grubości dla materiałów porowatych wynosi +/- 0,5 mm.
3. Stosowanie materiałów samoprzylepnych i klejonych (laminatów):
  - powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie, nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne niż płaskie i nieruchome,
  - narażenie materiału samoprzylepnego lub klejonego laminatu wielowarstwowego na oddziaływania mechaniczne (rozciąganie, ściskanie, wyginanie itp.) może skutkować uszkodzeniem warstwy samoprzylepnej lub rozwarstwieniem łączenia w laminacie,
  - podłoża z powłoką antyadhezyjną (zapobiegającą przywieraniu) typu silikon, farby z powłoką zabezpieczającą itd. zasadniczo nie nadają się do klejenia.
4. **MAGAZYNOWANIE:** Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22°C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV.
5. **UŻYTKOWANIE:** Dane katalogowe są wynikiem badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych, więc przed podjęciem decyzji o użytkowaniu w innych warunkach, wskazane jest uprzednie przeprowadzenie testów we własnym zakresie. Ponieważ sposób zastosowania produktu jest całkowicie zależny od użytkownika, to użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwy dobór materiału, niewłaściwą aplikację, nieodpowiedni rodzaj lub zły stan podłoża, nieodpowiednie przygotowanie wstępne, niewłaściwe użytkowanie czy błędne założenia w fazie projektu.