

KARTA TECHNICZNA TDS

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nazwa handlowa	ROLGUM SBN, NBR SBN
Rodzaj	guma pełna lita
Baza	NBR/SBR
Struktura	lita
Kolor	czarny
Postać	nawoje szerokość ok. 1200 mm, arkusze, taśmy, wykroje, samoprzylepne (tymczasowo) lub bez kleju
Grubość	1 mm - 50 mm $\pm$ 0,5 mm

NBR/SBR

PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość	1500 ($\pm$ 15) kg/m ³
Twardość	SHORE A = 65 ($\pm$ 5)
Temperatura stosowania	od -20°C do +70°C
Wydłużenie przy zerwaniu	180%
Wytrzymałość na rozerwanie	3,5 MPa
Klasa palności	brak
Odporność	woda: dobra oleje, paliwa: dobra
Bezpieczeństwo	opary, wyziewy - brak
Certyfikaty, deklaracje	REACH (na żądanie)

KARTA TECHNICZNA TDS

WAŻNE INFORMACJE

1	Produkt ma charakter techniczny, parametry określa karta niniejsza TDS.
2	Właściwości nieujęte w TDS (w tym cechy wizualne, takie jak odcień/struktura) mogą podlegać różnicom wynikającym z procesu produkcyjnego i partii materiału.
3	Tolerancja grubości wynosi minimum +/- 0,5 mm i powiększa się wraz ze wzrostem grubości.
4	Stosowanie materiałów samoprzylepnych i klejonych (laminatów): - powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie, jeżeli mimo prawidłowego oczyszczenia nadal występuje problem z klejeniem, zalecamy zastosowanie primeru; nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne niż płaskie i nieruchome, - narażenie materiału samoprzylepnego lub klejonego laminatu wielowarstwowego na oddziaływania mechaniczne (rozciąganie, ściskanie, wyginanie itp.) może skutkować osłabieniem lub/i uszkodzeniem warstwy samoprzylepnej /rozwarstwieniem połączenia w laminacie, - podłoża z powłoką antyadhezyjną (zapobiegającą przywieraniu) typu silikon, farby z powłoką zabezpieczającą itd. zasadniczo nie nadają się do klejenia.
5	W przypadku materiałów ROLGUM SB, SBN, SBE, SBC wersja samoprzylepna na kleju PSA jest przeznaczona do stosowania pomocniczo w montażu, w miejscach, gdzie materiał będzie dodatkowo mocowany (dokręcony lub dociśnięty). Ze względu na reakcję zachodzącą między gumą a klejem, na skutek której klej stopniowo traci swoje właściwości, warstwa samoprzylepna nie może stanowić jedyne mocowania dla tego rodzaju gumy. Jeżeli nie ma możliwości montażu w opisany powyżej sposób, zalecamy zastosowanie innego materiału lub zakup gumy bez warstwy samoprzylepnej i zamocowanie jej na tradycyjnym kleju konstrukcyjnym kauczukowym lub poliuretanowym.
6	Magazynowanie: Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22°C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV. Czas przechowywania materiałów samoprzylepnych przed aplikacją nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
7	Użytkowanie: Dane katalogowe pochodzą z badań laboratoryjnych i danych pozyskanych od dostawców. Ze względu na możliwe różnice wynikające z warunków aplikacji i użytkowania zalecamy wykonanie prób/testów we własnym zakresie przed zastosowaniem produktu w konkretnych warunkach.
8	W ramach procesu doboru produktu udostępniamy: - karty TDS online, - darmowe wzorniki, - możliwość zakupu testowych ilości produktów w sklepie online.
9	Dodatkowe dokumenty, certyfikaty itd.: Na życzenie wystawiamy dokument potwierdzający zgodność materiału z dostawą z kartą TDS oraz dokumenty wymienione w pozycji „certyfikaty”.
10	Informacje zawarte w karcie mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako gwarancja ani zobowiązanie ze strony dostawcy.

POWYŻSZE ZAPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA I NIE SĄ KIEROWANE DO KONSUMENTÓW