

KARTA TECHNICZNA TDS

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nazwa handlowa	ROLGUM SB, SBR SB
Rodzaj	guma pełna lita
Baza	SBR
Struktura	lita
Kolor	czarny
Postać	nawoje szerokość ok. 1200 mm, arkusze, taśmy, wykroje, samoprzylepne (tymczasowo) lub bez kleju
Grubość	1 mm - 50 mm $\pm$ 0,5 mm

SBR

PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość	1500 ($\pm$ 15) kg/m ³
Twardość	SHORE A = 70 ($\pm$ 5)
Temperatura stosowania	od -20°C do +70°C
Wydłużenie przy zerwaniu	150%
Wytrzymałość na rozerwanie	3 MPa
Klasa palności	brak
Odporność	woda: bardzo dobra alkohole: bardzo dobra
Bezpieczeństwo	opary, wyziewy: brak
Certyfikaty, deklaracje	REACH (na żądanie)

KARTA TECHNICZNA TDS

WAŻNE INFORMACJE

1	Produkt ma charakter techniczny, parametry określa karta niniejsza TDS.
2	Właściwości nieujęte w TDS (w tym cechy wizualne, takie jak odcień/struktura) mogą podlegać różnicom wynikającym z procesu produkcyjnego i partii materiału.
3	Tolerancja grubości wynosi minimum +/- 0,5 mm i powiększa się wraz ze wzrostem grubości.
4	Stosowanie materiałów samoprzylepnych i klejonych (laminatów): - powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie, jeżeli mimo prawidłowego oczyszczenia nadal występuje problem z klejeniem, zalecamy zastosowanie primera; nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne niż płaskie i nieruchome, - narażenie materiału samoprzylepnego lub klejonego laminatu wielowarstwowego na oddziaływania mechaniczne (rozciąganie, ściskanie, wyginanie itp.) może skutkować osłabieniem lub/i uszkodzeniem warstwy samoprzylepnej /rozwarstwieniem połączenia w laminacie, - podłoża z powłoką antyadhezyjną (zapobiegającą przywieraniu) typu silikon, farby z powłoką zabezpieczającą itd. zasadniczo nie nadają się do klejenia.
5	W przypadku materiałów ROLGUM SB, SBN, SBE, SBC wersja samoprzylepna na kleju PSA jest przeznaczona do stosowania pomocniczo w montażu, w miejscach, gdzie materiał będzie dodatkowo mocowany (dokręcony lub dociśnięty). Ze względu na reakcję zachodzącą między gumą a klejem, na skutek której klej stopniowo traci swoje właściwości, warstwa samoprzylepna nie może stanowić jedyne mocowania dla tego rodzaju gumy. Jeżeli nie ma możliwości montażu w opisany powyżej sposób, zalecamy zastosowanie innego materiału lub zakup gumy bez warstwy samoprzylepnej i zamocowanie jej na tradycyjnym kleju konstrukcyjnym kauczukowym lub poliuretanowym.
6	Magazynowanie: Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22°C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV. Czas przechowywania materiałów samoprzylepnych przed aplikacją nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
7	Użytkowanie: Dane katalogowe pochodzą z badań laboratoryjnych i danych pozyskanych od dostawców. Ze względu na możliwe różnice wynikające z warunków aplikacji i użytkowania zalecamy wykonanie prób/testów we własnym zakresie przed zastosowaniem produktu w konkretnych warunkach.
8	W ramach procesu doboru produktu udostępniamy: - karty TDS online, - darmowe wzorniki, - możliwość zakupu testowych ilości produktów w sklepie online.
9	Dodatkowe dokumenty, certyfikaty itd.: Na życzenie wystawiamy dokument potwierdzający zgodność materiału z dostawą z kartą TDS oraz dokumenty wymienione w pozycji „certyfikaty”.
10	Informacje zawarte w karcie mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako gwarancja ani zobowiązanie ze strony dostawcy.

POWYŻSZE ZAPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA I NIE SĄ KIEROWANE DO KONSUMENTÓW