PE TR PYR 30

KARTA TECHNICZNA TDS

PE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	
Nazwa handlowa	PE TR PYR 30 ROLFOAM
Rodzaj	pianka
Baza	sieciowana fizycznie pianka polietylenowa
Struktura	komórki zamknięte
Kolory	biały, szary antracyt
Postać	nawoje szerokość ok. 1000 mm, arkusze, taśmy, wykroje, bez kleju lub samoprzylepne
Grubość	2 mm – 8 mm ± 0,2 mm

PARAMETRY TECHNICZNE		
Gęstość	ISO-845	30 ± 5 kg/m3
Maksymalna temperatura stosowania		+90°C
Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze 23°C	ISO-1926	zerwanie wzdłuż 740 – 1200 kPa zerwanie w poprzek 470 - 790 kPa
Wydłużenie przy rozciąganiu w 23°C	ISO-1926	wzdłuż 150 — 290 % w poprzek 170 – 240 %
Trwałe odkształcenie po ściskaniu 25%	ISO-1856-C	1/2 h po odciążeniu 17-22% 24 h po odciążeniu 1,9-3,5 %
Odporność	woda powietrze + UV	całkowita całkowita
Klasa palności pianki	FMVSS 302 R118	spełnia wymagania spełnia wymagania
Bezpieczeństwo	opary, wyziewy	brak

Kraj pochodzenia	UE
Certyfikaty, deklaracje	REACH, ROHS (na żądanie)

ROLFOAM.PL Monika Węgrzyn
Ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP PL6842172839, BDO 000110532

biuro@rolfoam.pl
www.rolfoam.pl
www.mikrogumasklep.pl

KARTA TECHNICZNA TDS

	WAŻNE INFORMACJE
1	Produkt ma charakter techniczny, parametry określa karta niniejsza TDS.
2	Właściwości nieujęte w TDS (w tym cechy wizualne, takie jak odcień/struktura) mogą podlegać różnicom wynikającym z procesu produkcyjnego i partii materiału.
3	Tolerancja grubości dla materiałów porowatych wynosi minimum +/- 0,5 mm i powiększa się wraz ze wzrostem grubości.
4	Stosowanie materiałów samoprzylepnych i klejonych (laminatów): - powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie, jeżeli mimo prawidłowego oczyszczenia nadal występuje problem z klejeniem, zalecamy zastosowanie primera; nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne niż płaskie i nieruchome, - narażenie materiału samoprzylepnego lub klejonego laminatu wielowarstwowego na oddziaływania mechaniczne (rozciąganie, ściskanie, wyginanie itp.) może skutkować osłabieniem lub/i uszkodzeniem warstwy samoprzylepnej /rozwarstwieniem połączenia w laminacie, - podłoża z powłoką antyadhezyjną (zapobiegającą przywieraniu) typu silikon, farby z powłoką zabezpieczającą itd. zasadniczo nie nadają się do klejenia.
5	Magazynowanie: Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22'C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV. Czas przechowywania materiałów samoprzylepnych przed aplikacją nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
6	Użytkowanie: Dane katalogowe pochodzą z badań laboratoryjnych i danych pozyskanych od dostawców. Ze względu na możliwe różnice wynikające z warunków aplikacji i użytkowania zalecamy wykonanie prób/testów we własnym zakresie przed zastosowaniem produktu w konkretnych warunkach.
7	W ramach procesu doboru produktu udostępniamy: - karty TDS online, - darmowe wzorniki, - możliwość zakupu testowych ilości produktów w sklepie online.
8	Dodatkowe dokumenty, certyfikaty itd.: Na życzenie wystawiamy dokument potwierdzający zgodność materiału z dostawy z kartą TDS oraz dokumenty wymienione w pozycji „certyfikaty”.
9	Informacje zawarte w karcie mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako gwarancja ani zobowiązanie ze strony dostawcy.

POWYŻSZE ZAPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW PRAWA I NIE SĄ KIEROWANE DO KONSUMENTÓW