



RYNEK - ROLEP TM
Ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. +48 22 7342466, fax 22 2442549
biuro@rolep.pl, www.rolep.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU ROLGUM SBN

WAŻNE: Zawarte tu dane zostały opracowane na podstawie własnych badań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą kartą przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Z kartą winien zapoznać się zarówno nabywca, jak i ostateczny użytkownik. RYNEK - ROLEP TM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane przez produkt, zwłaszcza wyniki z jego nieodpowiedniego użytkowania.

GUMA PEŁNA - KAUCZUK SYNTETYCZNY NBR + SBR
ZASTOSOWANIE: BUDOWLANE, MASZYNOWE, PRZEMYSŁOWE
CHARAKTERYSTYKA: AKUSTYCZNA, ANTYWIBRACYJNA, DYLATACYJNA

GĘSTOŚĆ: 1500 kg/m³
TWARDOŚĆ wg normy ASTM D2240 (+/- 5%) A: 70'Sh

WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU: min. 250%
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE: min 5 mPa
TRWAŁE ODKSZTAŁCENIE PRZY ŚCISKANIU [22h, 70°C]: max 25%
KRUCHOŚĆ: -45°C
NASIAKLIWOŚĆ POWIERZCHNI: max 0,5%
WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIAJĄCY WIBRACJI: 0,18 (ASTM B568)
TEMPERATURA STOSOWANIA: -50/+120 °C
ODPORNOŚĆ NA U.V. I CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE: b. dobra
ODPORNOŚĆ NA OLEJE: b. dobra
ODPORNOŚĆ NA PARĘ WODNĄ: b. dobra

KLASA PALNOŚCI: brak

ZAKRES GRUBOŚCI: 1 mm – 50 mm, +/- 0,5 mm

BEZPIECZEŃSTWO: Opary, wycieki szkodliwe: brak

1. Wszystkie wyroby mają charakter techniczny, weryfikacji podlegają wyłącznie parametry podane w karcie charakterystyki wyrobu, parametry estetyczne i inne nieopisane w karcie nie są weryfikowane.

2. Stosowanie materiałów samoprzylepnych:

- **APLIKACJA:** powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie, nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne niż płaskie.

- **MAGAZYNOWANIE:** Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22°C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV.

- **UŻYTKOWANIE:** Dane katalogowe są wynikiem badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych, więc przed podjęciem decyzji o użytkowaniu w innych warunkach, wskazane jest uprzednie przeprowadzenie testów we własnym zakresie. Ponieważ sposób zastosowania produktu jest całkowicie zależny od użytkownika, to użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwą aplikację, rozszerzalność oraz nieodpowiedni lub zły stan podłoża, który może być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego, wad konstrukcyjnych lub błędnych założeń w fazie projektu.

Bank: PKO BP 50 10205558 1111101113200088

NIP: 684-217-28-39

REGON: 370468506