



RYNEK - ROLEP TM
Ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. +48 22 7342466, fax 22 2442549
biuro@rolep.pl, www.rolep.pl

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU ROLMONT 401

WAŻNE: Zawarte tu dane zostały opracowane na podstawie własnych badań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą kartą przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Z kartą winien zapoznać się zarówno nabywca, jak i ostateczny użytkownik. RYNEK - ROLEP TM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane przez produkt, zwłaszcza wynikię z jego nieodpowiedniego użytkowania.

PRODUKT: ROLMONT 401

OPIS: taśma dwustronnie lepna do trwałego montażu na bazie wzmocnionej pianki

PE i kleju AM do warunków ekstremalnych

ZABEZPIECZENIE WARSTWY KLEJĄCEJ: folia silikonowana biała

PIANKA PE fiz. sieciowana, zamkniętokomórkowa

GĘSTOŚĆ: 90 kg/m³

GRUBOŚĆ: 0,8 mm

ZAKRES TEMPERATUR: -40/+95°C

ODPORNOŚĆ NA WODĘ: b. dobra

ODPORNOŚĆ NA UV i WARUNKI ATM.: b. dobra

ODPORNOŚĆ NA OLEJE: b. dobra

KOLOR: czarny/biały

WARSTWA KLEJOWA: klej AM do warunków ekstremalnych

ADHEZJA: 27,5 [N] AFERA 4001

KOHEZJA: 45,0 [N] AFERA 4012

KLASA SPALANIA: FMVSS302 (prędkość spalania nie więcej niż 100 mm/min)

Niżej ważne informacje, złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją:

1. Wszystkie wyroby mają charakter techniczny, weryfikacji podlegają wyłącznie parametry podane w karcie charakterystyki wyrobu, parametry estetyczne i inne nie opisane w karcie nie są weryfikowane.
2. Tolerancja grubości dla materiałów porowatych wynosi +/- 0,5 mm.
3. Stosowanie materiałów samoprzylepnych: powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie, nie zalecamy aplikacji na powierzchnie inne niż płaskie.
4. **MAGAZYNOWANIE:** Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22°C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV.
5. **UŻYTKOWANIE:** Dane katalogowe są wynikiem badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych, więc przed podjęciem decyzji o użytkowaniu w innych warunkach, wskazane jest uprzednie przeprowadzenie testów we własnym zakresie. Ponieważ sposób zastosowania produktu jest całkowicie zależny od użytkownika, to użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwą aplikację, rozszerzalność oraz nieodpowiedni lub zły stan podłoża, który może być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego, wad konstrukcyjnych lub błędnych założeń w fazie projektu.

Bank: PKO BP 50 10205558 1111101113200088

NIP: 684-217-28-39

REGON: 370468506