

WAŻNE: Zawarte tu dane zostały opracowane na podstawie własnych badań. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą kartą przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Z kartą winien zapoznać się zarówno nabywca, jak i ostateczny jego użytkownik. Przedsiębiorstwo Rynek-Rolep TM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty spowodowane przez produkt zwłaszcza wynikiem z nieodpowiedniego jego użytkowania

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU ROLPE TR N 30

MATERIAŁ: ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWA, SIECIOWANA CHEMICZNIE PIANKA PE
CHARAKTERYSTYKA: IZOLACYJNA, WYTŁUMIAJĄCA

GĘSTOŚĆ: 30 kg/m ³	ISO 845
ZERWANIE PRZY ROZCIĄGIENIU: 108%	ISO 1798
TRWAŁE ODKSZT. : 5,3% (50°C, 24 h)	ISO 1856
STABILNOŚĆ ROZMIARÓW: -80/+100°C	ISO DIN 53 431

ODPORNOŚĆ NA WODĘ: CAŁKOWITA
ODPORNOŚĆ NA UV, ATMOSFERA: CAŁKOWITA
KOLOR: SZARY – ANTRACYT
BEZPIECZEŃSTWO: Opary, wyziewy szkodliwe: brak

UWAGI odnośnie stosowania materiału samoprzylepnego:

- APLIKACJA: powierzchnia aplikacji powinna być sucha, czysta, wolna od tłuszczu, olejów i nie wykończona antyadhezyjnie.
- MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w umiarkowanej temperaturze (15-22°C), w suchym miejscu. Z dala od ciepła, promieni słonecznych lub UV.
- UŻYTKOWANIE: Dane katalogowe są wynikiem badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych, więc przed podjęciem decyzji o użytkowaniu w innych warunkach, wskazane jest uprzednie przeprowadzenie testów we własnym zakresie. Ponieważ sposób zastosowania produktu jest całkowicie zależny od użytkownika, to użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewłaściwą aplikację, rozszerzalność oraz nieodpowiedni lub zły stan podłoża, który może być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego, wad konstrukcyjnych lub błędnych założeń w fazie projektu.