


KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

FOLIA ALUMINIOWA
ELASTYCZNY EPDM
WARSTWA SAMOPRZYLEPNA AD



SAMOPRZYLEPNA MATA
IZOLACYJNO AKUSTYCZNA
ROLSOUND
EPDM 150 ALU

SKŁAD MATY • LAMINAT ELASTYCZNEJ, ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWEJ PIANKI EPDM 150 kg/m³
(KOLOR ANTRACYT) Z BARIEROWĄ, ZBROJONĄ FOLIĄ ALUMINIOWĄ

KLEJ • AD • 60g/m² • odporny na warunki ekstremalne.

ZASTOSOWANIE OGÓLNE:

W PRZEMYSŁE MOTORYZACYJNYM, KOLEJOWYM, MASZYNOWYM
TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA

- POMIESZCZENIA I KABINY EMITUJĄCE WIBRACJE
- POMIESZCZENIA I KABINY EMITUJĄCE HAŁAS
- POMIESZCZENIA I KABINY EMITUJĄCE ZMIENNE TEMPERATURY

WŁAŚCIWOŚCI:

PODSTAWOWE GRUBOŚCI • 5, 10, 20 mm

ADHEZJA • 25 N /AFERA 4011/

KOHEZJA • 50 N /AFERA 4012/

TWARDOŚĆ • 50 (+/- 10) 'Sh

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY ZERWANIU • <100% /FIAT 9.55260

ODPORNOŚĆ NA PALNOŚĆ • 100 mm/min /FIAT 50433 /MFSS 302

ODPORNOŚĆ •

• OLEJE ODSILNIKOWE • ŚREDNIA

• WODA • B.DOBRA

• UV, WARUNKI ATM. • B.DOBRA

• KWASY • B.DOBRA

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA • -40°C - +90°C /krótkoterminowo 100°C

