

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

FOLIA ALUMINIOWA

MATA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

WARSTWA SAMOPRZYLEPNA AD

SAMOPRZYLEPNA MATA
IZOLACYJNO AKUSTYCZNA
ROLSOUND
GLASS 130 ALU

SKŁAD MATY • LAMINAT ELASTYCZNEJ, PRZESZYWANEJ MATY Z WŁÓKNA SZKLANEGO (KOLOR BIAŁY) Z NIEPRZEPUSZCZALNĄ, BARIEROWĄ, ZBROJONĄ FOLIĄ ALUMINIOWĄ
KLEJ • AD • 60g/m² • odporny na warunki ekstremalne.

ZASTOSOWANIE OGÓLNE:

IZOLACJA CIEPLNA W PRZEMYSŁE MOTORYZACYJNYM, KOLEJOWYM, MASZYNOWYM

WŁAŚCIWOŚCI:

PODSTAWOWE GRUBOŚCI • 7, 10 mm

ADHEZJA • 25 N /AFERA 4011/

KOHEZJA • 50 N /AFERA 4012/

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY ZERWANIU • <60% /FIAT 9.55260

ODPORNOŚĆ NA PALNOŚĆ • FMVSS 302

PRZEWODNICTWO CIEPLNE • 40°C=0,020 W/mK

ODPORNOŚĆ •

• **OLEJE ODSILNIKOWE** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

• **WODA** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

• **15% ROZTWÓR HCl** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA • -40°C - +150°C /RADIACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA 250°C

