

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

FOLIA ALUMINIOWA

ELASTYCZNA PIANKA PUR

WARSTWA SAMOPRZYLEPNA AD

S A M O P R Z Y L E P N A M A T A
I Z O L A C Y J N O A K U S T Y C Z N A
ROLSOUND SGP ALU

SKŁAD MATY • LAMINAT ELASTYCZNEJ PIANKI PUR (KOLOR ANTRACYT)
Z NIEPRZEPUSZCZALNĄ, BARIEROWĄ, ZBROJONĄ FOLIĄ ALUMINIOWĄ (KOLOR SREBRNY)
KLEJ • AD • 60g/m² • odporny na warunki ekstremalne.

ZASTOSOWANIE OGÓLNE:

W PRZEMYSŁE MOTORYZACYJNYM, KOLEJOWYM, MASZYNOWYM
TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA

- KOMORY SILNIKOWE, MASZYNOWE, KLIMATYZACYJNE, TELEKOM.
- POMIESZCZENIA I KABINY EMITUJĄCE HAŁAS
- POMIESZCZENIA I KABINY EMITUJĄCE ZMIENNE TEMPERATURY

WŁAŚCIWOŚCI:

PODSTAWOWE GRUBOŚCI • 15, 20, 30, 40, 50 mm

ADHEZJA • 25 N /AFERA 4011/

KOHEZJA • 50 N /AFERA 4012/

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY ZERWANIU • <200% /FIAT 9.55260

ODPORNOŚĆ NA PALNOŚĆ • 100 mm/min /FIAT 50433 /MFVSS 302

PRZEWODNICTWO CIEPLNE • 40°C=0,038 W/mK

ODPORNOŚĆ BARIERY ALU •

• **OLEJE ODSILNIKOWE** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

• **WODA** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

• **15% ROZTWÓR HCI** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA • -40°C - +90°C /krótkoterminowo 150°C

