

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

WŁÓKNINA VLIES

ELASTYCZNA PIANKA PUR

WARSTWA SAMOPRZYLEPNA AD

S A M O P R Z Y L E P N A M A T A
I Z O L A C Y J N O A K U S T Y C Z N A
ROLSOUND SGP VL80

SKŁAD MATY • LAMINAT ELASTYCZNEJ PIANKI PUR (KOLOR ANTRACYT)
Z NIEPRZEPUSZCZALNĄ, SAMOGASNĄCĄ, WŁÓKNINĄ VLIES (KOLOR CZARNY)
KLEJ • AD • 60g/m² • odporny na warunki ekstremalne.

ZASTOSOWANIE OGÓLNE:

IZOLACJA, WYTŁUMIANIE W PRZEMYSŁE MOTORYZACYJNYM, KOLEJOWYM, MASZYNOWYM

WŁAŚCIWOŚCI:

PODSTAWOWE GRUBOŚCI • 15, 20, 30, 40, 50 mm

ADHEZJA • 25 N /AFERA 4011/

KOHEZJA • 50 N /AFERA 4012/

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY ZERWANIU • <200% /FIAT 9.55260

ODPORNOŚĆ NA PALNOŚĆ • 100 mm/min /FIAT 50433 /MFSS 302

PRZEWODNICTWO CIEPLNE • 0,036 W/m'C

ODPORNOŚĆ •

• **OLEJE ODSILNIKOWE** • CAŁKOWITA

• **WODA** • CAŁKOWITA

• **15% ROZTWÓR HCl** • CAŁKOWITA

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA • -40'C - +100'C /krótkoterminowo 180'C

