

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

ELASTYCZNA BARIERA PUR

ELASTYCZNA PIANKA PUR

WARSTWA SAMOPRZYLEPNA AD



SAMOPRZYLEPNA MATA
IZOLACYJNO AKUSTYCZNA
ROLSOUND SGP

SKŁAD MATY • LAMINAT ELASTYCZNEJ PIANKI PUR (KOLOR ANTRACYT)
Z NIEPRZEPUSZCZALNĄ, BARIEROWĄ, ELASTYCZNĄ FOLIĄ PUR (KOLOR CZARNY)
KLEJ • AD • 60g/m² • odporny na warunki ekstremalne.

ZASTOSOWANIE OGÓLNE:

IZOLACJA, WYTŁUMIANIE W PRZEMYSŁE MOTORYZACYJNYM, KOLEJOWYM, MASZYNOWYM

WŁAŚCIWOŚCI:

PODSTAWOWE GRUBOŚCI • 15, 20, 30, 40, 50 mm

ADHEZJA • 25 N /AFERA 4011/

KOHEZJA • 50 N /AFERA 4012/

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY ZERWANIU • <200% /FIAT 9.55260

ODPORNOŚĆ NA PALNOŚĆ • 100 mm/min /FIAT 50433 /FMVSS 302

PRZEWODNICTWO CIEPLNE • 0,030 W/mK

ODPORNOŚĆ BARIERY PUR •

• **OLEJE ODSILNIKOWE** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

• **WODA** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

• **15% ROZTWÓR HCI** • CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA • -40°C - +90°C /krótkoterminowo 120°C

