

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

MATA PE

WARSTWA SAMOPRZYLEPNA AD

S A M O P R Z Y L E P N A M A T A
I Z O L A C Y J N O A K U S T Y C Z N A
ROLSOUND TR PYR 30

SKŁAD MATY •• LAMINAT ELASTYCZNEJ, ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWEJ, SIECIOWANEJ, SAMOGASNĄCEJ, WODOODPORNEJ PIANKI PE 30kg/m³ (KOLOR ANTRACYT LUB SZARY)
KLEJ •• AD • 60g/m² •• odporny na warunki ekstremalne.

ZASTOSOWANIE OGÓLNE:

W PRZEMYSŁE MOTORYZACYJNYM, KOLEJOWYM, MASZYNOWYM
TELEKOMUNIKACJA, ELEKTROTECHNIKA

- IZOLACJA W SZKIELETACH I KONSTRUKCJACH AUTOBUSÓW, POJAZDÓW SZYNOWYCH,
POJAZDÓW SPECJALNYCH, SAMOLOTÓW

WŁAŚCIWOŚCI:

PODSTAWOWE GRUBOŚCI •• 5, 10, 20, 30 mm

ADHEZJA • 25 N /AFERA 4011/

KOHEZJA • 50 N /AFERA 4012/

WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE PRZY ZERWANIU •• <95% /FIAT 9.55260

ODPORNOŚĆ NA PALNOŚĆ •• FMVSS 302

PRZEWODNICTWO CIEPLNE •• 0°C=0,0344 W/mK •• 40°C=0,0372 W/mK

ODPORNOŚĆ ••

•• **OLEJE ODSILNIKOWE** •• CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

•• **WODA** •• CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

•• **15% ROZTWÓR HCl** •• CAŁKOWITA, BEZ PRZENIKANIA

ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA •• -80°C - +100°C

